

## ساخت غشای صفحه تخت ترکیبی استات سلولز/پلیآزریدین برای کاربرد در دیالیز

### چکیده

پلیازیریدین<sup>۱</sup> یا پلی اتیلن ایمین<sup>۲</sup> (PEI) به عنوان پرکننده در سلولز استات<sup>۳</sup> (CA) برای ساخت غشای ترکیبی در هم آمیخته<sup>۴</sup> (MMM) برای همودیالیز معرفی گردید. روش جداسازی فاز ناشی از انتشار<sup>۵</sup> (DIPS) برای ساخت غشاهای PEI/CA مورد بررسی و پیگیری قرار گرفت. اثر تغییر در مقدار PEI نیز بر مورفولوژی و عملکرد غشای سلولز استات نیز بررسی گردید. مورفولوژی سطح غشاهای خالص و MMM توسط SEM<sup>۶</sup>، AFM<sup>۷</sup>، زاویه تماس و FTIR<sup>۸</sup> مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج تمام آزمون‌های هویت‌شناسی، ترکیب همگن و قابل توجهی از محتوای PEI در ماتریس سلولز استات خالص نشان داده شد. علاوه‌بر این، کارایی عملکرد غشاهای MMM از نظر شار آب خالص<sup>۹</sup> (PWF)، حذف اوره<sup>۱۰</sup>، و دفع آلبومین سرم گاوی<sup>۱۱</sup> (BSA) مورد بررسی قرار گرفت. کاهش همزمان زاویه تماس از 78 درجه به 69 درجه در غشاهای PEI/CA MMM با ترکیبات مختلف، افزایش PEI/CA آب‌دوستی موفقیت‌آمیز سطح غشاهای MMM را نشان می‌دهد. برای دفع پروتئین، تمام غشاهای PEI/CA بیش از 90 درصد BSA را نسبت به 25 درصد برای غشای سلولز استات خالص دفع نمودند. علاوه‌بر این، پاکسازی اوره برای غشاهای PEI/CA MMM ، 67/6 درصد در مقایسه با 52 درصد برای غشای

1 Polyaziridine

2 Polyethyleneimines

3 Cellulose acetate

4 Mixed matrix membrane

5 Diffusion-induced phase separation

6 Scanning electron microscope

7 Atomic force microscopy

8 Fourier-transform infrared spectroscopy

9 Pure water flux

10 Urea clearance

11 Bovine serum albumin

سلولزاستات خالص بوده است. ادغام PEI به طور قابل ملاحظه‌ای سبب افزایش PWF، دفع BSA و پاکسازی اوره در غشاء سلوزلزاستات (خالص) را برای کاربرد همودیالیز<sup>۱۲</sup> گردید.

**كلمات کلیدی:** سلوزلزاستات، پلیازیریدین یا پلی‌اتیلن ایمین، کاربرد زیست‌پزشکی<sup>۱۳</sup>، همودیالیز، دفع BSA، پاکسازی اوره.<sup>۱۴</sup>

### نتیجه‌گیری

از طریق PEI/CA به عنوان پرکننده برای ساخت غشاهای صفحه تخت ماتریس مخلوط PEI در این پژوهش، ساختار فشرده با لایه پوسته MMM PEI/CA فرآیند جداسازی فاز ناشی از انتشار استفاده گردید. غشاهای MMM از همه غشاهای AFM و SEM متخلخل و ماکرووییدها را در مقطع عرضی نشان دادند. تصاویر گسترش همگن ریز منافذ را به تصویر کشیدند که منجر به ایجاد سطح زبرتر گردید. شناسایی گروههای مقایسه گردید که به وضوح اتصال موثر FTIR با سلوزلزاستات خالص با استفاده از MMM عملکردی غشاهای نسبت MMM PEI/CA قابل مشاهده است. علاوه بر این، آب‌دostی غشاهای CA و PEI ایجاد شده بین به غشاء سلوزلزاستات خالص با اندازه گیری جذب آب<sup>۱۵</sup>، تخلخل<sup>۱۶</sup> و زاویه تماس مورد بررسی قرار گرفت. از PEI با افزودن MMM PEI/CA<sup>۱۷</sup> این نتایج، می‌توان برداشت نمود که تخلخل و آب‌dostی سطح (غشاهای) نیز برای مشخص نمودن کاهش اندازه منافذ انجام گردید. MWCO<sup>۱۸</sup> تست افزایش می‌یابد. و حذف اوره مورد ارزیابی BSA، دفع PWF از نظر MMM PEI/CA در نهایت، کارایی عملکرد غشاهای به عنوان پرکننده به PEI قرار گرفت. روندهای متمایز در این مقادیر به طور قابل ملاحظه‌ای چسبندگی مناسب می‌تواند به عنوان یک ماده PEI/CA MMM ماتریس سلوزلزاستات را ارائه می‌نماید. در نهایت، غشاء امیدوارکننده برای درمان همودیالیز پس از برخی مطالعات مشروط مناسب استفاده گر

12 Hemodialysis

13 Biomedical application

14 Water uptake

15 Porosity

16 Molecular weight cutoff