

بررسی‌های حرارتی، نوری و دی‌الکتریک نانوکامپوزیت‌های $\text{PVC/La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$

چکیده

این تحقیق، اثر ادغام نانوذرات $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ بر ویژگی‌های حرارتی، نوری و دی‌الکتریک ماتریس پلیمری PVC را گزارش می‌نماید. این نانوکامپوزیت‌ها در RT با استفاده از روش مخلوط کردن محلول و ریخته‌گری تهیه گردید. تجزیه و تحلیل XRD تبلور جزئی فیلم PVC^1 خالص را مشخص نمود و آشکار شد که نانوذرات $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ دارای ساختار اورترومبیک^۲ هستند. تصاویر SEM مورفولوژی دلالت بر سطح یکنواخت فیلم PVC دارند و نانوذرات $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ به خوبی در ماتریس PVC پراکنده گردیده شدند. تجزیه و تحلیل وزن سنجی گرمایی نشان داد که لایه‌های $\text{PVC/La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ دارای پایداری حرارتی بیشتری از فیلم خالص PVC هستند. با استفاده از فرمول T_{auc} اختلاف‌های انرژی نوری، E_{opt} ، را می‌توان تخمین زد که از $5/05 \text{ eV}$ به $4/34 \text{ eV}$ کاهش یافت درحالی‌که انرژی Urbach، ΔE ، با افزایش وزنی $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ افزایش یافت. اندازه‌گیری‌های دی‌الکتریک نشان داد که هم ثابت دی‌الکتریک استاتیک و هم فرکانس بالا با افزایش محتوای $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ کاهش یافتند. انرژی مورد نیاز برای حرکت یک الکترون از یک مکان به بی‌نهایت، W_M ، از $0/66 \text{ eV}$ به $1/46 \text{ eV}$ با افزایش غلظت نانوذرات افزایش یافت. در نهایت، فرکانس رزونانس لایه‌های نانوکامپوزیت $\text{PVC/La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ به مقادیر پایین‌تری منتقل شد و ضریب کیفیت با افزایش درصد $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ کاهش یافت.

کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت‌های PVC، پایداری حرارتی، اختلاف باند نوری، ثابت دی‌الکتریک.

نتیجه‌گیری

نانوکامپوزیت $\text{PVC/La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ با روش ریخته‌گری تهیه گردید. نانوذرات $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ در PVC به‌طور کامل پراکنده هستند، همانطور که تصاویر FE-SEM نشان می‌دهد. اختلاف انرژی نوری، E_{opt} ، از $5/05 \text{ eV}$ به $4/34 \text{ eV}$ تغییر نمود و انرژی Urbach، ΔE ، با افزایش محتوای $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ افزایش

¹ Polyvinylchloride

² Orthorhombic structure

یافت. مطالعات FTIR نشان داد که پیک جذب کششی C-Cl ایزوتاکتیک بوده و در نتیجه برهمکنش ویژه بین $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ و Cl در ماتریس PVC از 700 cm^{-1} به 707 cm^{-1} جابجا می‌گردد. تجزیه و تحلیل حرارتی نشان داد که لایه‌های نانوکامپوزیت PVC/ $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ با پایداری حرارتی بالا بیشتر از PVC خالص هستند. هم ثابت دی‌الکتریک استاتیک و هم فرکانس بالا با افزایش وزنی $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ کاهش یافت. در نهایت، فرکانس رزونانس لایه‌های نانوکامپوزیت PVC/ $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ به مقادیر پایین‌تری تغییر یافت و ضریب کیفیت با افزایش محتوای $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ کاهش یافت.

Reference

Taha TA, Azab AA. Thermal, optical, and dielectric investigations of PVC/ $\text{La}_{0.95}\text{Bi}_{0.05}\text{FeO}_3$ nanocomposites. Journal of Molecular Structure. 2019 Feb 15; 1178:39-44.