

آماده‌سازی و اصلاح آبریزی غشاهای پلی(وینیلیدین فلوراید-کو-هگزاfluوروپروپیلین) به منظور کاربرد در جداسازی تراوش تبخیری ترکیبات آلی فرار از آب

چکیده

در این پژوهش، غشاهای نانوکامپوزیتی جدید جهت حذف ایزوپروپیل بنزن^۱، یک ترکیب آلی فرار^۲ (VOC) از آب توسط فرآیند تراوش تبخیری^۳ (PV) استفاده گردیدند. غشاها از کopolymer پلی(وینیلیدین فلوراید-کو-هگزاfluوروپروپیلین)^۴ (PVDF-HFP) ساخته شدند. به منظور بهبود خواص آبریز غشاها، برای اولین بار از نانوذرات سیلیکای آبریز که توسط هگزامتیل دیسیلان^۵ (SiO₂-HMDS) اصلاح شده بودند، به عنوان نانوذرات پرکننده در غشاهای PV استفاده شد. ترکیب نانوذرات سیلیکا آبریز در PVDF-HFP و افزایش غلظت آن تا 9 درصد وزنی، موجب افزایش آبریزی غشا گردید. ارزیابی عملکرد غشا در جداسازی VOC از آب نشان داد که غشای حاوی 9 درصد وزنی سیلیکا بالاترین ضریب جداسازی^۶ VOC داشته است، به طوریکه مقادیر شار کل^۷، ضریب جداسازی و شاخص جداسازی در فرآیند^۸ PV (PSI) 3/77 گرم بر مترمربع در ساعت، 42483/81 و 158788/50 گرم بر مترمربع در ساعت به ترتیب برای این غشا بوده است. ضریب جداسازی و مقدار PSI غشا مذکور تقریباً 204 و 5 برابر بیشتر از غشای خالص PVDF-HFP نشان داده شد.

کلمات کلیدی: آبریزی، ایزوپروپیل بنزن، نانوذرات، تراوش تبخیری، کopolymer پلی(وینیلیدین فلوراید-کو-

هگزاfluوروپروپیلین)، مواد آلی فرا

¹ isopropyl benzene

² volatile organic compound

³ pervaporation

⁴ poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene)(PVDF-HFP)

⁵ hydrophobic silica modified by hexamethyldisilazane (SiO₂-HMDS)

⁶ separation factor

⁷ total flux

⁸ PV separation index (PSI)

نتیجه گیری

در این پژوهش، غشاهای PV جدید برای حذف مولکول‌های (VOC) از آب ساخته شدند. غشاهای نانوکامپوزیت از کوپلیمر PVDF-HFP و نانوذرات سیلیکای آبگریز ساخته شدند که سطح آنها با HMDS اصلاح گردید. با توجه به تصاویر SEM⁹، غشاها متراکم بودند و تجمع نانوذرات SiO₂-HMDS در بارگذاری بیشتر نانو ذرات پرکننده تشدید می‌گردید. آنالیزهای هویت‌شناسی از قبیل طیف‌های EDX¹⁰ و ATR-FTIR¹¹ وجود نانوذرات SiO₂-HMDS را در سطح غشا و همچنین در سطح مقطع غشا تایید نمودند. با توجه به طیف‌های XRD¹²، کریستالی بودن ساختار غشای پلیمری با بارگذاری 9 درصد وزنی نانوذرات پرکننده در غشا کاهش می‌یابد. بارگذاری نانوذرات سیلیکای آبگریز در ماتریس کوپلیمر منجر به افزایش آبگریزی غشاها گردید. با افزایش غلظت نانوذرات از 0 به 9 درصد وزنی، WCA¹³ از 96/17 درجه به حدود 112/64 درجه افزایش یافت، اما بارگذاری بیشتر، WCA را به 104/52 درجه کاهش داد. خواص مکانیکی کششی در حضور نانوذرات پرکننده کاهش یافت، اما غشاها همچنان به اندازه کافی قوی بودند که در فرآیند PV اعمال گردند. تورم غشاها در محلول خوراک فرآیند PV صفر بود. با افزایش بارگذاری نانوذرات آبگریز از 0 به 9 درصد وزنی، ضریب جداسازی تقریباً 200 برابر افزایش یافت و به بالاترین مقدار خود یعنی 42483/81 رسید. بالاترین مقدار PSI، 211155/80 گرم برمتر مربع در ساعت، برای غشاهای بارگذاری شده با 3 درصد وزنی SiO₂-HMDS بدست آمد که این نتیجه تقریباً هفت برابر بیشتر از غشای خالص می‌با

⁹ Scanning electron microscope

¹⁰ energy-dispersive X-ray

¹¹ attenuated total reflection-Fourier transform infrared

¹² X-ray diffraction

¹³ water contact angle

Reference

Miranmousavi HS, Saljoughi E, Mousavi SM, Kiani S. Preparation and hydrophobicity modification of poly (vinylidene fluoride-co-hexafluoropropylene) membranes for pervaporation separation of volatile organic compound from water. *Polymer Composites*. 2021 Sep;42(9):4684-97.

DOI: 10.1002/pc.26178