

خواص الکتریکی و مکانیکی گرافیت منبسط شده/نانوکامپوزیت‌های پلی اتیلن با چگالی بالا

چکیده

پلی اتیلن با چگالی بالا (HDPE) با ذرات گرافیت منبسط شده که دارای اندازه ذرات مختلف با قطر، 5-7 میکرومتر (EG5) و 40-55 میکرومتر (EG50) هستند، پر گردید. نانوکامپوزیت‌ها با روش اختلاط مذاب^۲ با استفاده از EG5 و EG50 در نسبت‌های وزنی مختلف تهیه شدند. برای مشاهده مورفولوژی‌ها از میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) استفاده گردیده شد. الگوهای پراش اشعه ایکس (X-ray) نانوکامپوزیت‌های EG5-HDPE و EG50-HDPE مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش‌های کششی برای تعیین استحکام کششی، مدول یانگ و ازدیاد طول در مقادیر شکست انجام گردید. مدول ذخیره‌سازی^۳ و مدول کاهش^۴ توسط تحلیل مکانیکی دینامیکی (DMA)^۵ مورد ارزیابی قرار گرفت. اثر EG5 و EG50 بر هدایت الکتریکی HDPE نیز تعیین شد. هنگامیکه 40 درصد وزنی EG5 و EG50 به HDPE اضافه شد، استحکام کششی HDPE به ترتیب 18/7 درصد و 8/5 درصد افزایش یافت. مدول ذخیره‌سازی EG5-HDPE و EG50-HDPE در مقایسه با HDPE بالاتر می‌باشد. ترکیب^۶ EG5 و EG10 در HDPE همچنین پیک‌رهایی از تنش^۷ زنجیره‌های پلیمری HDPE را افزایش داد. هدایت الکتریکی برای نانوکامپوزیت‌های EG50-HDPE تحت محتوای پرکننده یکسان در مقایسه با نانوکامپوزیت‌های EG5-HDPE بالاتر می‌باشد.

کلمات کلیدی: خواص الکتریکی، خواص مکانیکی.

نتیجه‌گیری

¹ High density polyethylene

² melt-mixing technique

³ storage modulus

⁴ loss modulus

⁵ Dynamic Mechanical Analysis

⁶ Incorporation

⁷ Relaxation transition peak

در این پژوهش، نانوکامپوزیت‌های HDPE پر شده با گرافیت منبسط شده⁸ ساخته شدند. دو نوع گرافیت منبسط شده با اندازه ذرات با قطر 5-7 میکرومتر (EG5) و 40-55 میکرومتر (EG50) به عنوان مواد پرکننده رسانا⁹ استفاده شد. اثرات نسبت‌های وزنی مختلف EG5 و EG50 بر استحکام کششی، مدول یانگ، مدول ذخیره‌سازی، مدول کاهشی و هدایت الکتریکی HDPE مورد بررسی قرار گرفت. مقاومت کششی نانوکامپوزیت‌های EG5-HDPE و EG50-HDPE با افزایش محتوای پرکننده تا 10 درصد وزنی کاهش یافت. استحکام کششی EG5-HDPE و EG50-HDPE با افزایش محتوای گرافیت منبسط شده از 10 درصد وزنی به 40 درصد وزنی، به مقدار 0/32 MPa و 29/2 MPa افزایش یافت. افزایش قابل توجهی در مدول ذخیره‌سازی HDPE با ترکیب 40 درصد EG5 و 40 درصد EG50 وجود دارد. این امر ممکن است به دلیل افزایش چقرمگی ماتریس پلیمری¹⁰ با اثر تقویت کننده ذرات گرافیت منبسط شده باشد. هنگامی که EG5 و EG10 به ماتریس HDPE اضافه گردیدند، پیک‌هایی از تنش زنجیره‌های پلیمری HDPE تقریباً 14/5 و 16/6 درجه سانتی‌گراد افزایش یافت. مقدار هدایت الکتریکی برای نانوکامپوزیت EG50-HDPE در مقایسه با نانوکامپوزیت EG5-HDPE بالاتر است. هنگامیکه نتایج نانوکامپوزیت‌های ساخته شده بررسی و مقایسه می‌گردند، HDPE حاوی 40 درصد وزنی EG50 بالاترین رسانایی الکتریکی 2/08 S/cm را نشان می‌دهد.

Reference

Sever K, Tavman IH, Seki Y, Turgut A, Omastova M, Ozdemir I. Electrical and mechanical properties of expanded graphite/high density polyethylene nanocomposites. *Composites Part B: Engineering*. 2013 Oct 1; 53:226-33.

DOI: 10.1016/j.compositesb.2013.04.069

⁸ Expanded graphite filled HDPE nanocomposites

⁹ conductive filler materials

¹⁰ stiffness of polymer matrix