

انتخاب نمودن جایگاه مناسب دوده صنعتی در پلی(اسید لاکتیک)/پلی اتیلن چگالی بالای بازیافتی زیست-پایه آلیاژهای پیوسته جهت طراحی کامپوزیت‌های رسانای الکتریکی با آستانه نفوذ پایین

### چکیده

کامپوزیت‌های پلی(اسید لاکتیک)<sup>۱</sup> (PLA)/پلی اتیلن چگالی بالا<sup>۲</sup> (HDPE) بازیافتی/ دوده صنعتی<sup>۳</sup> (CB) رسانای الکتریکی با ساختار میکرو پیوسته و انتخاب نمودن جایگاه مناسب CB در جزء HDPE توسط فرآیند ذوب یک مرحله‌ای از طریق اکسترودر دو مارپیچ انجام گردید. تجزیه و تحلیل میکرومورفولوژی، هدایت الکتریکی، خواص حرارتی، پایداری حرارتی و خواص مکانیکی مورد بررسی قرار گرفت. تصاویر میکروسکوپ الکترونی روبشی (SEM) نشان می‌دهد که مورفولوژی پیوسته تشکیل می‌شود و CB به‌طور انتخابی در مولفه HDPE توزیع می‌گردد. با معرفی CB، اندازه فاز جزء PLA و جزء HDPE در آلیاژهای PLA/HDPE کاهش می‌یابد. علاوه بر این، نتایج گرماسنجی پویسی تفاضلی<sup>۴</sup> (DSC) و تجزیه و تحلیل گرماسنجی<sup>۵</sup> (TGA) نشان می‌دهد که معرفی CB رفتار تبلور اجزای PLA و HDPE را به ترتیب ارتقا داده و پایداری حرارتی کامپوزیت‌های PLA70/30HDPE/CB را بهبود می‌بخشد. آستانه نفوذ الکتریکی کامپوزیت‌های PLA70/30HDPE/CB حدود 5/0 درصد وزنی است و رسانایی الکتریکی کامپوزیت‌های PLA70/30HDPE/CB به 1/0 ثانیه بر سانتیمتر و 15 ثانیه بر سانتیمتر فقط در 10 درصد وزنی و 15 وزنی بارگیری CB به ترتیب انجام می‌گردد. علاوه بر این، آزمایش‌های کششی و ضربه نشان می‌دهد که کامپوزیت‌های PLA70/30HDPE/CB خواص مکانیکی خوبی دارند. هدایت الکتریکی عالی و خواص مکانیکی خوب، پتانسیل گسترش کاربرد کامپوزیت‌های PLA/HDPE/CB را ارائه می‌دهد.

**کلمات کلیدی:** پلی(اسید لاکتیک)، پلی اتیلن با چگالی بالا، دوده صنعتی، پیوسته، مکان انتخابی.

<sup>1</sup> poly(lactic acid)

<sup>2</sup> high-density polyethylene

<sup>3</sup> carbon black

<sup>4</sup> differential scanning calorimetry

<sup>5</sup> thermogravimetric analysis

## نتیجه گیری

به طور خلاصه، با توجه به طراحی ساختار پیوسته و مکان انتخابی CB، کامپوزیت های PLA/HDPE/CB رسانای الکتریکی با آستانه نفوذ اندک و همراه با خواص مکانیکی خوب با موفقیت ساخته شد. با معرفی CB به ترکیب PLA70/30HDPE، ساختار پیوسته کامپوزیت های PLA70/30HDPE/CB با افزایش بارگذاری CB شکسته نمی شود. همانطور که انتظار می رود، CB به طور انتخابی در جزء HDPE کامپوزیت های PLA70/30HDPE/CB توزیع می شود و امکان دستیابی به آستانه نفوذ اندک کامپوزیت های PLA/HDPE/CB رسانای الکتریکی را فراهم می نماید. رسانایی الکتریکی کامپوزیت های PLA70/30HDPE/CB به ترتیب در بارگذاری 10 و 15 درصد وزنی CB به 1/0 s/cm و 15 s/cm می رسد و آستانه نفوذ رسانایی کامپوزیت های PLA70/30HDPE/CB فقط در محدوده کامپوزیت های حاوی 5/0 درصد وزنی می باشد که به طور قابل توجهی کمتر از کامپوزیت های HDPE/CB (15 درصد وزنی) است. علاوه بر این، پایداری حرارتی و استحکام کششی کامپوزیت های PLA70/30HDPE/CB با افزایش بارگذاری CB بهبود می یابد. همه نتایج نشان می دهد که کامپوزیت های رسانای الکتریکی PLA70/30HDPE/CB زیست-پایه با خواص قابل اعتماد و قابل تنظیم، چشم انداز کاربرد گسترده ای دارند.

## Reference

Lu X, Kang B, Shi S. Selective localization of carbon black in bio-based poly (lactic acid)/recycled high-density polyethylene co-continuous blends to design electrical conductive composites with a low percolation threshold. *Polymers*. 2019 Sep 27;11(10):1583.

DOI:10.3390/polym11101583