

غشای نانوکامپوزیتی برپایه پلیاترکتون سولفوندارشده و مونت موریلونیت آلی اصلاح شده برای کاربرد در پیل سوختی متانولی

چکیده

فرضیه: اصلاح پلیمرهای آروماتیک مانند پلیاترکتون(PEEK) طی فرایند سولفوندارشدن می‌تواند موجب تهیه غشاهای پلیالکتروولیت برای جایگزینی غشای تجاری نفیون در پیل‌های سوختی متانول مستقیم (DMFC) شود. مقدار رسانندگی پروتون در این غشاهای، با افزایش گروههای سولفونیک اسید به ساختار افزایش می‌یابد. با توجه به نقش مؤثر نانومواد در کاهش مقدار تراوایی در نانوکامپوزیت‌ها، افزودن نانورس مونت موریلونیت آلی اصلاح شده(OMMT) به ماتریس های سولفون دارشده با درجه سولفون دارشدن بهینه، می‌تواند موجب کاهش تراوایی متانول و افزایش کارایی پیل شود.

روش‌ها: PEEK با سولفوریک اسید در حالت محلول، با درجه‌های مختلف سولفون دار شد. طبق پارامتر گزینش پذیری، درجه بهینه سولفون دارشدن (DS) معرفی شد. برای تهیه غشاهای نانوکامپوزیتی، با استفاده از همزن فراصوتی، مقادیر متفاوتی از نانورس های مونت موریلونیت (MMT) و (OMMT) شامل Cloisite 15A و CMMT اصلاح شده با کیتوسان (CMMT) به پلیمر سولفون دارشده با درجه سولفون دارشدن بهینه اضافه شد و مخلوط حاصل قالب‌بریزی شد. ظرفیت تبادل یونی غشاهای اندازه‌گیری شد. پارامتر گزینش پذیری (نسبت رسانندگی پروتون به تراوایی متانول) در دمای 25°C و عملکرد پیل سوختی متانول مستقیم (directmethanol fuel cell, DMFC) در دمای 25°C و خوراک 1 M از متانول برای غشاهای مختلف تعیین و نتایج با نفیون 117 مقایسه شد.

یافته‌ها: درجه گزینش پذیری بهینه برای پلیاترکتون سولفون دارشده (SPEEK) به مقدار % 62 تعیین شد. الگوهای پراش پرتو X و (XRD) تأیید کرد، نانورس‌ها در ساختار نانوکامپوزیت‌ها در مقادیر کم (1% wt) ورقه‌ای شده‌اند. مقدار رسانندگی پروتون و تراوایی متانول و نیز آزمون عملکرد نشان داد، غشای نانوکامپوزیتی برپایه SPEEK/CMMT بیشترین مقدار حداکثر چگالی توان تولید انرژی را در مقایسه با سایر غشاهای نانوکامپوزیتی یا نفیون 117 دارد. براین اساس غشاهای پلیالکتروولیت SPEEK/CMMT برای کاربردهای پیل سوختی متانولی نویدبخش است.

کلمات کلیدی: پیل سوختی مтанول مستقیم، پلی اتراترکتون سولفون دارشده، مونتموریلونیت، رسانندگی پروتون، تراوایی مтанول.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش، پلی اتر اترکتون سولفون دارشده (SPEEK) با درجه‌های مختلف سولفون دارشدن (DS) تهیه شدند. پس از بررسی برخی خواص یونومرهای دارای گروه سولفونات، مانند ظرفیت تبادل یونی و رفتار جذب آب، درجه سولفون دارشدن بهینه براساس پارامتر گزینش‌پذیری تعیین شد. سپس به یونومر سولفون دارشده با DS بهینه (%) در مقادیر بارگذاری مختلف نانورس‌های مونتموریلونیت خالص (MMT) و نانورس‌های مونت-موریلونیت آلی اصلاح شده (OMMTs: Cloisite Na⁺ و MMT) اصلاح شده با کیتوسان (CMMT) افزوده شد. الگوهای XRD غشاها نانوکامپوزیت تأیید کرد، لایه‌های رس به طور کامل در مقدار 1% wt در تمام نمونه‌ها پراکنش مناسبی داشته‌اند. همچنین، غشاها نانوکامپوزیت ساخته شده بر اساس رسانندگی پروتون، تراوایی مтанول و مقادیر گزینش‌پذیری غشا مقایسه شدند. براساس نتایج گزینش‌پذیری، محتوای نانورس بهینه برای هر یک از حالت‌های MMT، CMMT و Cloisite 15A مشخص شد. سلول واحد DMFC، با نانوکامپوزیت بر پایه SPEEK دارای 1% wt CMMT به عنوان نانوذره آلی رسی بیشترین چگالی توان را در خوراک مтанول 1 M در مقایسه SPEEK دارای 1 wt% MMT و Cloisite 15A نشان داد. از نتایج حاصل مشخص شد، غشاها نانوکامپوزیتی SPEEK/CMMT به دلیل گزینش‌پذیری زیاد و خواص انتقال تنظیم‌پذیر عالی، قابلیت خوبی برای استفاده در پیلهای سوختی مтанولی به عنوان جایگزین غشا نفیون دارند.

Reference

Sulfonated Poly (ether ether ketone) and Organically Modified Montmorillonite Nanocomposite Oct 2022. مجله علوم و تکنولوژی پلیمر. 23;35(4).