

نانوکامپوزیت‌های لاستیکی طبیعی پر شده با گرافن: تأثیر ترکیب بر خواص پخت، مورفولوژی، مکانیکی و الکتریکی

چکیده

خواص نانوکامپوزیت‌های لاستیکی پر شده با گرافن (GP)¹ در عملکردهای نوع لاستیک (لاستیک طبیعی اصلاح نشده (NR)²) و لاستیک طبیعی اپوکسید شده با 25 مول درصد اپوکسید (ENR-25)³) و محتوای پرکننده مورد بررسی قرار گرفت. طیف‌سنجی مادون قرمز تبدیل فوریه (FTIR)⁴ نشان داد که سطوح GP حاوی گروه‌های عاملی قطبی هیدروکسیل و کربونیل هستند. ترکیب ENR-25/GP حداکثر گشتاور، اختلاف گشتاور، مدول ذخیره سازی، مدول آسایش اولیه، لاستیک متصل شده و درجه تقویت را با کلوخه‌های GP کوچکتر پخش شده در ماتریس لاستیک نسبت به کامپوزیت‌های NR/GP نشان داده شد. علاوه بر این، روند افزایشی استحکام کششی در کامپوزیت ENR-25/GP مشاهده گردید، اما روند مخالف آشکار در کامپوزیت‌های NR/GP به دلیل تعامل بین گروه‌های عاملی قطبی در سطوح ENR-25 و GP مشاهده گشت. به علاوه، اثر Payne⁵ بالاتر (برهمکنش پرکننده-پرکننده) در کامپوزیت‌های NR/GP، مربوط به کلوخه‌های GP بزرگتر و حفره‌های پراکنده در ماتریس NR مشاهده شد. علاوه بر این، کامپوزیت ENR-25/GP به دلیل قطبیت بالاتر ENR با دوقطبی‌ها، هدایت الکتریکی و ثابت دی‌الکتریک بالاتری نسبت به کامپوزیت NR/GP داشت که منجر به افزایش قطبی شدن جهت یافته و قطبی شدن سطحی شد.

کلمات کلیدی: نانوکامپوزیت‌ها، لاستیک طبیعی اپوکسید شده، گرافن، تقویت کننده‌ها، خواص الکتریکی.

نتیجه‌گیری

لاستیک طبیعی اصلاح نشده پر شده با گرافن (RSS)⁶ و لاستیک طبیعی اپوکسید شده با 25 مول درصد اپوکسید با بررسی خواص مهم مختلف با موفقیت تهیه شد. مشخص شد که برهمکنش شیمیایی بین مولکول‌های لاستیک و سطوح GP تأثیر زیادی بر پخش و توزیع ذرات GP در ماتریس لاستیک دارد و برای افزایش خواص کامپوزیت‌های لاستیک بسیار مهم می‌باشد. به این معنا که حلقه‌های اپوکسی قطبی در مولکول‌های ENR

¹graphene

² natural rubber

³ 25 mol% epoxides

⁴ Fourier transform infrared spectroscopy

⁵ Payne

⁶ Graphene-filled unmodified natural rubber

می‌توانند با گروه‌های هیدروکسیل و کربونیل روی سطوح GP واکنش دهند تا پیوند دائمی بین آنها ایجاد شود. این امر باعث می‌شود که نانوکامپوزیت‌های ENR/GP با بارگذاری‌های متفاوت از GP، تفاوت‌های گشتاور، استحکام کششی، مدول، مدول آسایش و محتوای لاستیک محدود بالاتری نسبت به کامپوزیت‌های NR/GP داشته باشند. این امر به فعل و انفعالات پرکننده-لاستیک بالاتر باعث پخش‌کنندگی ریز ذرات GP با دانه‌های کوچکتر در ماتریس ENR نسبت داده می‌شود. همچنین، استحکام کششی و مدول 100٪ با افزایش محتوای GP در نانوکامپوزیت‌های ENR به‌طور معنی‌داری افزایش یافت، اما روند متناقضی در کامپوزیت‌های GP/NR مشاهده شد. این به برهمکنش شیمیایی بین حلقه‌های اپوکسی قطبی مولکول‌های ENR و گروه‌های قطبی در سطوح GP نسبت داده می‌شود در حالی که برهمکنش در مولکول‌های NR اصلاح نشده (RSS) وجود ندارد. علاوه بر این، دمای انتقال شیشه ای (T_g) با ادغام بارهای GP به دلیل محدودیت‌های بیشتر در تحرک زنجیره لاستیکی اندکی افزایش یافت. به‌علاوه، افزایش رسانایی الکتریکی و ثابت دی الکتریک در نانوکامپوزیت ENR/GP به دلیل قطبیت و دوقطبی بودن بالاتر ENR و در نتیجه قطبی شدن جهت‌یافته و قطبی شدن بین سطحی آشکار گشت.

Reference

Siriwas T, Pichaiyut S, Susoff M, Petersen S, Nakason C. Graphene-filled natural rubber nanocomposites: Influence of the composition on curing, morphological, mechanical, and electrical properties. *Express Polymer Letters*. 2023 Aug 1;17(8).

DOI: 10.3144/expresspolymlett.2023.61