

مواد تغییر فاز دهنده^۱ مغناطیسی با شکل پایدار همراه با مونتاژ مدولار^۲ و ویژگی‌های انطباق هندسی

خلاصه

مواد تغییر فاز دهنده به دلیل ارائه‌ی کاربردهای امیدوارکننده در بسیاری از زمینه‌ها مانند انرژی خورشیدی و خنک‌کاری تراشه‌ها، توجه بسیاری را به خود جلب نموده‌اند. با این حال، این مواد در طول فرآیند تغییر فاز دچار نشتی می‌شوند و هدایت حرارتی نسبتاً کمی دارند. در این پژوهش، از طریق معرفی ذرات مغناطیسی سخت، نوعی از مواد تغییر فاز دهنده‌ی پایدار و به شکل مغناطیسی سفت شده سنتز شده است. این مواد دارای عملکردهای چندگانه مانند ضد نشتی، مونتاژ دینامیکی و پیکربندی مجدد مورفولوژیکی هستند و هدایت حرارتی (افزایش 1400%-1600%) و الکتریکی ($>10^4$ S/m) فوق العاده بالا و استحکام فشاری قابل توجهی را ارائه می‌دهند. علاوه بر این، کنترل دمای مستقل و سیستم‌های تبدیل حرارتی و الکتریکی با کارایی بالا مبتنی بر این مواد توسعه یافته‌اند. این پژوهش روشی کارآمد را برای بهره‌برداری از مواد تغییر فاز دهنده‌ی هوشمند برای مدیریت حرارتی تجهیزات الکترونیکی و استفاده از اتلاف گرمای درجه پایین پیشنهاد می‌نماید.

بحث و نتیجه‌گیری

مغناطیس، اتصال نیرومندی بین ذرات با خاصیت مغناطیسی ایجاد می‌نماید. در پژوهش حاضر، از اعمال این اثر بر PCMها، به منظور حل مشکل نشتی آنها استفاده شده است. بر همین اساس، مواد مغناطیسی سخت، شامل ریزذرات NdFeB، با پارافین ترکیب شدند. با توجه به رسانایی حرارتی پایین پارافین، ریزذرات NdFeB در ابتدا با یک پوسته‌ی نقره‌ای بر روی سطوح خود آبکاری شده و به NdFeB@Ag تغییر یافتند تا هدایت حرارتی آنها

¹ Phase change material (PCM)

² Modular

افزایش یابد. در عملیات مغناطیسی سازی، ذرات NdFeB@Ag در امتداد میدان مغناطیسی تجمع یافته و هم راستا شدند تا یک ساختار متخلخل سه بعدی جهت دار تشکیل شود. در ادامه، پارافین در حفره های ریز بین ذرات قرار گرفت. ذرات مغناطیسی شده که به یکدیگر متصل شده اند، منجر به ایجاد نیروی موینگی قوی خواهند شد. تحت این شرایط، پارافین در ساختار تثبیت شده و بدین ترتیب مواد تغییر فاز دهنده ی مغناطیسی با شکل پایدار مغناطیسی³ (MTPCM) سنتز می شوند. در ادامه ی پژوهش، ماده ی مورد اشاره به طور کامل تعیین مشخصات شده و مورد مطالعه قرار گرفته است. با توجه به نتایج، مشخص شده است که کمترین نسبت حجمی ذرات NdFeB@Ag در MTPCM ها 15/84٪ است و تا زمانی که مقدار ذرات، بیشتر از این مقدار بحرانی باشند، MTPCM ها ضد نشت بوده و شکل پایداری خواهند داشت. هم راستایی جهت ذرات NdFeB@Ag باعث می شود که MTPCM ها دارای خاصیت مغناطیسی قوی باشند. چگالی شار مغناطیسی سطحی با حضور 15/84٪ از ذرات مغناطیسی در MTPCM، به بیش از 30⁴ mT می رسد و ترکیب می تواند مغناطیس خود را در دمای بالا یا برای مدت های طولانی حفظ کند. در همین راستا، مازول های استاندارد MTPCM می توانند از طریق جاذبه ی مغناطیسی، گردآوری شده و به شکل های متنوع و مستحکم، پیکربندی شوند. علاوه بر این، از طریق یک فرآیند عملیات گرمایش ساده، MTPCM ها نیز می توانند به هر شکلی تبدیل شده و توانایی های فوق را دست نخورده نگه دارند و این قابلیت دلیلی جز تعامل بین ذرات مغناطیسی نخواهد داشت. در حقیقت، مغناطیس به MTPCM ها، مونتاژ مغناطیسی و هندسه ی منسجم می بخشد.

ساختار سه بعدی ساخته شده توسط ذرات NdFeB@Ag، پایه ی MTPCM ها است. حضور این ذرات نه تنها به MTPCM ها اجازه می دهد تا به ظرفیت های ضد نشتی و مغناطیسی دست یابند، بلکه عملکرد این مواد را نیز بهبود می بخشد. از جنبه ی حرارتی، ذرات NdFeB@Ag فقط به عنوان ماده پشتیبان عمل می کنند و هیچ تاثیری بر پارافین ندارند. مقادیر شروع ذوب و نقطه ی انجماد برای پارافین خالص (38/65 و 36/23 درجه سانتیگراد) و سه نسبت مختلف MTPCM (38/95 و 37/33 درجه سانتیگراد برای نمونه 15/84٪، 39/5 و 37/13 درجه سانتیگراد برای نمونه 19/12٪ و 40/05 و 30/07 درجه سانتیگراد برای نمونه 23/31٪) تقریباً یکسان هستند. در مورد آنتالپی ذوب، به دلیل اثر هم افزایی نسبت اختلاط و افزایش چگالی در MTPCM ها، این پارامتر از J.cm⁻³ 163/75³ برای پارافین به 178/70 J.cm⁻³، 172/59 J.cm⁻³ و 141/63 J.cm⁻³ برای سه MTPCM تبدیل می شود. بنابراین، می توان نتیجه گرفت که MTPCM ها تحت تأثیر ذرات مغناطیسی قرار نمی گیرند و هنوز نقطه ذوب/انجماد مناسب و گرمای نهان زیادی را حفظ می کنند. به جز این که، آنالیز TGA نشان می دهد که افزودن

³ Magnetically tightened form-stable phase change material (MTPCM)

⁴ milli Tesla

ذرات NdFeB@Ag دمای کاهش وزن 5 درصدی MTPCM ها را 30 تا 65 درجه‌ی سانتی‌گراد به تاخیر می‌اندازد و باعث می‌شود MTPCM ها دارای پایداری حرارتی عالی باشند. در مورد چرخه‌های شارژ/دشارژ حرارتی، MTPCM ها نرخ ذخیره/انتشار حرارتی کارآمدی را نشان می‌دهند. پس از بیش از 1000 سیکل حرارتی، منحنی شارژ/دشارژ حرارتی MTPCM تقریباً با منحنی چرخه‌ی اول همپوشانی دارد و قابلیت اطمینان حرارتی فوق‌العاده و عمر طولانی آن‌ها را در کاربردهای عملی نشان می‌دهد. علاوه بر این، ساختار به هم پیوسته، مسیرهای انتقال حرارت را فراهم می‌کند و در کنار هدایت حرارتی فوق‌العاده‌ی NdFeB@Ag ، رسانایی حرارتی MTPCM ها را 14 تا 16 برابر نسبت به پارافین خالص افزایش داده و برای سه نسبت حجمی مختلف MTPCM به $1 \cdot \text{K}^{-1} \cdot \text{W} \cdot \text{m}^{-1}$ ، $2/97$ ، $3/11 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ و $3/41 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ می‌رساند. از جنبه‌ی عملکرد مکانیکی، بر خلاف PCM های معمولی، ساختار نگهدارنده، استحکام فشاری MTPCM ها را تقویت می‌کند. در مقایسه با استحکام فشاری پارافین که تنها 2/1 مگاپاسکال است، این مقدار به حداقل 2/5 برابر افزایش یافته و به 5/19 مگاپاسکال برای MTPCM در دمای اتاق می‌رسد. حتی در دماهای بالاتر از نقطه‌ی ذوب پارافین، MTPCM ها همچنان می‌توانند توانایی ضد نشستی را تحت فشار حفظ کنند. علاوه بر این، هم راستایی سر به دم⁵ ذرات مغناطیسی باعث ایجاد یک ساختار ناهمسانگرد و در نتیجه ناهمسانگردی جزئی در عملکرد حرارتی و مکانیکی برای MTPCM ها می‌شود.

با خواص عالی مورد اشاره، در ادامه، با رویکرد ارزیابی عملکرد، MTPCM ها برای تبدیل انرژی و مدیریت حرارتی در کاربردهای عملی به کار گرفته شدند. ساختار سه‌بعدی و پوسته‌های نقره‌ای NdFeB@Ag ، مسیرهای رسانایی برای الکتریسیته فراهم نموده و در نتیجه به MTPCM ها رسانایی الکتریکی در حد $10^4 \text{ S} \cdot \text{m}^{-1}$ می‌دهند. در نتیجه، راندمان تبدیل برق به گرما در MTPCM به 78/45٪ می‌رسد و یک بلوک MTPCM با ابعاد $10 \times 20 \times 20$ میلی‌متر می‌تواند انرژی الکتریکی خالص $4/47 \text{ J}$ را از گرمای نهان خود به دست آورد. این داده‌ها، راندمان تبدیل انرژی بالا و توانایی برداشت انرژی MTPCM ها در تبدیل برق و حرارت را نشان می‌دهند. در حالی که از جنبه‌ی کنترل دما، MTPCM ها مزایای منحصر به فرد خود را دارند. ظرفیت ضدنشستی و مغناطیس MTPCM ها به آن‌ها اجازه می‌دهد بدون استفاده از محفظه‌ی نگهدارنده و چسب، برای کنترل دما مستقیماً به جسم داغ متصل شوند، که مقاومت حرارتی بین PCM و منابع گرما را تا حد زیادی کاهش می‌دهد. علاوه بر این، MTPCM ها در مدیریت حرارتی باتری عملکرد خوبی دارند. هنگامی که باتری با جریان 17 آمپر تخلیه می‌شود، MTPCM نقش مدیریت حرارت خود را انجام داده و افزایش دمای باتری را تا 31/39٪ کاهش می‌دهد. در دمای پایین، MTPCM با تبدیل الکتریسیته به گرما از باتری محافظت می‌کند و دمای آن را از 20- درجه‌ی سانتی‌گراد تنظیم کرده و بالای صفر

⁵ Head to tail alignment

درجه‌ی سانتی‌گراد نگه می‌دارد. در نتیجه، افزودن ذرات مغناطیسی سخت به PCMها، یک مسیر کارآمد برای مقابله با نشتی مایع و مسائل مربوط به رسانایی حرارتی کم PCMها پیشنهاد می‌کند و مجموعه‌ای از خواص به PCMها می‌بخشد که کاربردهای عملی شاخصی برای آنها فراهم می‌آورد.

Ref: Lu, Y.; Yu, D.; Dong, H.; Lv, J.; Wang, L.; Zhou, H.; Li, Z.; Liu, J.; He, Z.;
Magnetically tightened form-stable phase change materials with modular assembly
and geometric conformality features, Nature Communications, 2022, 13, 1397.