

اثر اندازه ذرات اکسید سریم (IV) بر پلیمر پلی دی متیل سیلوکسان برای تشکیل مواد انعطاف پذیر

در برابر تشعشعات یونیزان

چکیده

این پژوهش با هدف بررسی تأثیر محتوای CeO_2 و اندازه ذرات آن بر توانایی محافظت در برابر تشعشع از پلی دی متیل سیلوکسان می باشد، که همچنین به عنوان لاستیک سیلیکونی (SR^1) شناخته می شود. نمونه های مختلف SR را با 10, 30 و 50 درصد مقیاس میکرو و نانو CeO_2 تهیه و ضریب تضعیف خطی (LAC^2) را برای این نمونه ها اندازه گیری شد. مشاهده می شود که LAC SR با افزایش CeO_2 افزایش می یابد و تمام نمونه های SR آماده شده دارای LAC های بالاتری نسبت به SR خالص هستند. تأثیر اندازه ذرات بر LAC نیز مورد بررسی قرار می گیرد و نتایج نشان می دهد که LAC برای CeO_2 نانو بیشتر از CeO_2 میکرو می باشد. لایه نیم ارزشی (HVL^3) را نیز برای نمونه های SR تهیه و بررسی شد. نتایج نشان می دهد که SR با 10 درصد CeO_2 میکرو دارای HVL بیشتری نسبت به SR با 10 درصد CeO_2 نانو می باشد. نتایج HVL نشان می دهد که SR حاوی نانوذرات دارای اثر میرایی بالاتری نسبت به SR با CeO_2 میکرو می باشد. راندمان حفاظت در برابر تشعشع (RPE^4) در 0.059 مگا الکترون ولت برای SR با 10 درصد CeO_2 میکرو و نانو به ترتیب 94.2 و 95.6 درصد، در حالی که RPE SR حاوی هر دو اندازه (5 درصد CeO_2 میکرو + 5 درصد CeO_2 میکرو) 96.1 درصد در همان انرژی می باشد. همچنین با همان انرژی نتایج RPE نشان می دهد که توانایی تضعیف هنگام استفاده از CeO_2 میکرو و نانو در مقایسه با CeO_2 میکرو یا CeO_2 نانو در 0.662, 1.173 و 1.333 مگا الکترون ولت بهبود می یابد.

1 silicon rubber

2 linear attenuation coefficient

3 half value layer

4 radiation protection efficiency

کلیدواژه‌ها: پلی‌دی‌متیل‌سیلوکسان؛ نانوذرات-CeO₂، محافظت در برابر تشعشع؛ ضریب تضعیف.

نتیجه‌گیری

بطور کلی در این پژوهش در مورد قابلیت‌های محافظت پرتو گاما SR با CeO₂ میکرو و نانو بررسی‌هایی انجام شده است. رویکرد تجربی برای یافتن LAC برای هر یک از نمونه‌های SR استفاده شده است و نتایج به دست آمده از SR حاوی CeO₂ میکرو و نرم‌افزار Phy-X کاملاً با یکدیگر سازگار می‌باشد. این رفتار نشان می‌دهد که یافته‌های نانوذرات تجربی دقیق بوده است. بر اساس یافته‌ها، مقادیر LAC برای CeO₂ نانو بیشتر از CeO₂ میکرو می‌باشد زیرا CeO₂ نانو توزیع ذرات بهتری در SR دارد. اندازه کوچکتر نانوذرات توزیع یکنواخت‌تری از ذرات در SR را امکان‌پذیر می‌نماید، نسبت سطح به جرم را افزایش و احتمال تماس بین پرتوهای گاما و نانو CeO₂ را افزایش می‌دهد. علاوه بر این، محاسبات برای ویژگی‌های محافظ مانند HVL و RPE انجام شده است. بر اساس یافته‌ها، HVL با افزایش انرژی از 0.059 به 1.333 مگا ولت برای هر دو نمونه SR خالص و SR با CeO₂ میکرو و نانو افزایش می‌یابد. این نشان می‌دهد که یک SR با ضخامت بیشتر برای تضعیف فوتون‌های با سطح انرژی بالا ضروری است. نتایج RPE نشان می‌دهد که ادغام CeO₂ در SR یک راه مهم برای بهبود کارایی محافظ نمونه‌های SR تولید شده می‌باشد. نتایج RPE نشان می‌دهد که SR عمل‌آوری شده با ذرات نانو RPE بیشتری را نسبت به SR عمل‌آوری شده با ذرات میکرو دارد.

Reference

Almutairi, H. M., Al-Saleh, W. M., Abualsayed, M. I., & Elsafi, M. (2023). Effect of cerium (IV) oxide particle size on polydimethylsiloxane polymer to form flexible materials against ionizing radiation. *Polymers*, 15(13), 2883.

<https://doi.org/10.3390/polym15132883>

ترجمه و ویرایش: جواد برزوئی

